SHIELD DROPS ELASTIC

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FBRADO

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA

DESCRIPCIÓN

Revestimento impermeabilizante formulado en base a copolímeros acrílicos, pigmentos de alta calidad con fibra de vidrio incorporada.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Mate.
Color: Rojo.
Densidad a 20°C: 1,39 gr/ml +–0,03.
Viscosidad a 20°C: 190 PS+– 15 PS.
Extraco seco en peso: 63,10%.
Rendimiento (m2/Kg): 0,35-0,70.
Repintado: 12-24 horas.

APLICACIONES

Impermeabilizante de tejados, terrazas, azoteas, fachadas, etc., donde se requiera un recubrimiento elástico, continuo e impermeable. Permite, una vez seco, pisarse de forma esporádica.

FORMAS DE USO

Remover el envase hasta homogeneizar el producto. Las superficies a pintar deben estar secas, limpias de polvo, grasa, mohos y eflorescencias salinas. Aplicar a brocha, rodillo de lana o equipo de proyección, siendo necesaria la apliación de 3 ó 4 capas de producto a intervalos de 12 a 24 horas para conseguir un espesor seco entre 0,5-1 mm. No se recomienda la dilución del producto para evitar efectos que disminuyan el contenido en sólidos o produzcan formación de espumas, debiendo aplicarse a la viscosidad de suministros. Para primera mano (como capa de imprimación) puede diluirse hasta un 20% con agua para conseguir la máxima penetrabilidad y anclaje. No aplicar sobre superficies calientes, ni por debajo de +5°C, ni cuando el tiempo amenace lluvia, haga nieblas o con exceso de humedad ambiental que impediría el perfecto secado del producto. No debe aplicarse en cubiertas con pendientes inferiores al 5%.

RECOMENDACIONES

No usar en sitios donde esté en contacto permanente con agua, sea por almacenamiento, encharcamiento o condensaciones. No recomendado para inmersión constante o muy prolongada. Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Nacrux se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información , recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de NACRUX de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales, la empresa no puede asumir responsabilidades del mal uso de estos productos.