

## DESCRIPCIÓN

Pintura metálica antioxidante acabado forja para la protección y decoración de todo tipo de superficies de hierro, proporcionándoles un aspecto metálico natural.

## ESPECIFICACIONES

Aspecto: Mate tipo forja.

Color: Carta esmaltes

Sólidos: 50-55% según color.

Densidad: 1,67 kg/L según color.

Cubrición: Perfecta a 2 manos.

Rendimiento práctico: 6 a 8 m<sup>2</sup>/L por capa (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación).

Secado a 23°C 60% HR: 4-5 horas.

Repintado a 23°C 60% HR: 6-8 horas.

Temperatura del soporte para su aplicación: 2-3°C por encima del punto de rocío. Humedad relativa <math>-80\%</math>.

## APLICACIONES

Como capa de acabado de uso general para la decoración de superficies metálicas o de madera.

## FORMAS DE USO

**Para superficies nuevas:** Debe estar limpia, seca y firme. Eliminar grasa, aceite, polvo, óxido suelto, etc. y todo tipo de material extraño para asegurar una adecuada adherencia.

**Para superficies pintadas:** Si la pintura está bien adherida, cepillar para eliminar las partículas sueltas, limpiar y desengrasar. Sobre superficies satinadas o brillantes, lijar previamente.

No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol. La aplicación de la pintura sobre o bajo el espesor de la película recomendados puede afectar al rendimiento del producto.

Aplicar mediante brocha, rodillo o pistola.

**NOTA:** En madera imprimir con selladora. Sobre metales férricos limpiar e imprimir con Minio o Imprimación Alcidica. En metales no férricos limpiar e imprimir con Imprimación Vinílica.

En espacios cerrados debe facilitarse la ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.

## RECOMENDACIONES

Consumir preferentemente antes de 1 año. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.