

DESCRIPCIÓN

Barniz sintético de secado rápido a base de resinas alcídicas especiales, proporciona un acabado liso, uniforme, realza la belleza de las maderas sin deteriorarlas.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Brillo, satinado o mate.

Color: Incoloro.

Secado a 20°C 60% HR: 4 horas.

Densidad: 0,9 g/mL.

Rendimiento: 12-14 m² por capa (sobre superficies lisas preparadas).

Curado total a 20°C 60% HR: 24 horas.

Volumen de sólido: 45%.

APLICACIONES

Para el barnizado de todo tipo de maderas, como puertas, ventanas, mesas, persianas, etc, aplicable tanto en interior como en exterior.

FORMAS DE USO

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de grasa, polvillo, hongos y pintura en mal estado.

Para maderas nuevas: Lijar a fondo con lija fina a favor de la malla y eliminar el polvo, para conseguir una protección perfecta frente a mohos, hongos, carcoma y putrefacción es recomendable impregnar previamente la madera con un fondo conservante de madera, lijar y eliminar el polvo.

Para maderas previamente barnizadas: Si el barniz está en buen estado, lijar hasta abrir el poro y continuar como en maderas nuevas. Si el barniz está en mal estado (cuarteado o mal adherido) eliminarlo completamente proceder como en el caso de maderas nuevas.

Si se aplica con brocha, rebajar la primera mano con un 10-15% de disolvente, las sucesivas capas aplicarlas al uso, si se aplica con pistola, ajustar la viscosidad según aplicación, se aconseja lijar entre capas.

RECOMENDACIONES

Consumir en 9 meses, mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.