

DESCRIPCIÓN

Pintura formulada a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa y pigmentos de máxima calidad para la protección, impermeabilización y decoración de piscinas.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Mate.

Color: Azul y blanco.

Viscosidad (20°C): 120 Ps+15.

Densidad (a 20°C): 1,375-1,41 gr/ml \pm 0,03.

Extracto seco en peso: 59,25% (azul)-60,65% (blanco).

Extracto seco en volumen: 44% (azul)-45% (blanco).

Secado: Al tacto 30 min.

Repintado: 24 horas.

Rendimiento: 9-11m²/L (para 50-40 micras secas).

Diluyente: Agua.

Max COV, 2004/42/CE: Cat. A/i: 140 gr/L.

APLICACIONES

Especialmente diseñada para su aplicación en piscinas y en todas aquellas superficies donde se requiera máxima impermeabilidad al agua. Adecuada también para depósitos de hormigón para agua no potable.

FORMAS DE USO

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa. Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Para su aplicación diluir el producto con agua hasta un 10-15% para la primera mano, y un 5% en la de acabado. Deberán aplicarse un mínimo de dos manos. Una vez pintada no deberá llenarse la piscina hasta transcurridas al menos dos semanas en verano y tres en invierno. Para piscinas nuevas es conveniente lavarlas a fondo con una solución de ácido clorhídrico en agua (al 25%) para eliminar la alcalinidad, lavando posteriormente con agua limpia. Para piscinas pintadas con anterioridad deberán eliminarse todos los restos de pinturas anteriores si no están en buenas condiciones (desconchados, ampollamiento, etc.) por medios mecánicos (cepillado, rasqueta, etc.). Si la pintura vieja se encuentra en buen estado no hace falta eliminarla. Lavar bien toda la superficie con agua limpia, y una vez seca se procederá a la aplicación de dos manos del producto.

RECOMENDACIONES

Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.