DESCRIPCIÓN

Antigraffiti incoloro al agua indicado para la protección de superficies frente a pintadas y/o graffitis como cemento, piedra, ladrillo yeso, escayola, etc.

ESPECIFICACIONES

Densidad: 0.96±0.07 g/ml.

pH: 6.0-7.0.

Limpieza de herramientas: Agua.

Clasificación al fuego: b-s1-d0.

Profundidad de penetración (EN 1766-EN 13579-EN 14630): Clase I (<10 mm).

Secado por penetración hidrogóbica (EN 13579): Clase I (>30%).

Absorción de agua y resistencia a los álcalis (EN 13580): AR <7.5%, AR <10%.

Rendimiento teórico: 0,250-0,300 /m2.

APLICACIONES

Para la protección de superficies verticales ante pintadas y graffitis, evitar que las manchas de grasa, rotuladores, aceite o graffiti penetren en el soporte, facilitando su posterior limpieza. La protección contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad de superficies de hormigón.

FORMAS DE USO

Agitar enérgicamente antes de usar, es un producto listo al uso, por lo que no es recomendable su dilución con el fin de mantener intactas sus prestaciones. La aplicación del producto puede realizarse mediante brocha, rodillo, pulverizador de mochila o airless

La aplicación sobre el soporte debe efectuarse siempre de abajo hacia arriba saturando el soporte para evitar que caiga producto sobre la superficie no impermeabilizada, si no se aplica según se especifica en la FT pueden producirse manchas irreversibles en el soporte.

RECOMENDACIONES

No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni excesivamente calientes. No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas. Temperatura de aplicación de 5°C a 35°C. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.