

## DESCRIPCIÓN

Pintura formulada a base de resinas acrílicas en base agua para piscinas o similares, posee una acción antialgas que permite mantener la superficie pintada libre de inscrustaciones.

## ESPECIFICACIONES

Acabado: Satinado.

Peso específico: 1.32 gr/cc.

Diluyente: Agua.

Secado al tacto (20°C): 45 minutos.

Curato total (20°C): 4 días.

Repintado (20°C): 4-5 horas.

Espesor seco recomendado: 40-60 micras por capa.

Rendimiento: 5-7 m<sup>2</sup>/Kg por capa (según la porosidad, estado de la superficie y grosor de la capa).

Color: Azul.

## APLICACIONES

Sobre muros y pavimentos de piscinas de hormigón o cemento,

## FORMAS DE USO

**SUPERFICIES DE CEMENTO NO PINTADAS:** Las piscinas nuevas deberán dejarse un mínimo de tres semanas, asegurando así el curado del cemento. Después deberá lavarse con sulfamán diluido para neutralizar el alcali del cemento. Se llenará de agua y se dejará durante 3 días. Se vaciará después y se dejará secar durante una semana. Una vez bien seca aplicar una capa del producto bastante diluido, para que penetre en el cemento. Dejar transcurrir 3 o 4 horas para asegurar el secado. Aplicar una segunda mano sin diluir. Antes de llenar la piscina dejarla tres días vacía para que cure la pintura completamente.

**SUPERFICIES DE CEMENTO YA PINTADAS:** Eliminar las partículas de pintura vieja, con ampollas o escamas, rascando y lavando la superficie con sulfamán diluido (aproximadamente al 50%) para quitar los restos de mohos y algas adheridas.

Lavar la piscina con agua, dejar secar 24 horas, aplicar una o dos manos de producto, antes de llenar la piscina esperar tres días mínimo.

## RECOMENDACIONES

Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.