SHIELD VARNISH X

POLIURETANO ALÍFATICO SECADO RÁPIDO DE 2 COMPONENTES

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA

DESCRIPCIÓN

Poliuretano alifático de secado de 2 componentes para la protección de todo tipo de mobiiario urbano, alumbrado, señales, etc.

ESPECIFICACIONES

Composición básica: Resina acrílica con isocianatos alifáticos.
Acabado: Brillante, +−75€ a 60º (según color).
Color: Carta de colores ral bajo pedido mínimo.
Peso específico de la mezcla: 1,25-1,35 gr/cm3 (según color).
Secado a 20ºC y humedad relativa del 60%: Al tacto (15 min), Total (5 horas).
Vida útil de la mezcla: 4 horas.
Rendimiento: 6-7m2/Kg mezcla.

APLICACIONES

Se utiliza como protección del galvanizado y de la madera, sometido a ataques químicos, aplicación en estructuras metálicas, construcciones navales, aparatos de elevación y transporte.

FORMAS DE USO

Preparación de la superficie
La superficie debe estar seca, limpia y libre de grasa, evitando el pintar humedad relativa superior al 85% y temperatura ambiente inferior al 15ºC.
Preparación del producto
Se precisa una perfecta homogeneización de la mezcla de los dos componentes en proporción a 4/1 en peso.
Aplicación
A brocha, añadir un 5-10% de disolvente.
A pistola aerográfica, diluir con un 10-15% de disolvente.
A pista airless, diluir con un 2-10% de disolvente.

La mezcla de los dos componentes tiene un tiempo de vida de 4 horas, entre capas debe transcurrir un nínimo de 6 horas.

RECOMENDACIONES

Aplíquese con buena renovación de aire, contiene disolventes inflamables, conviene evitar el contacto prolongado con la piel. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Nacrux se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información , recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de NACRUX de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales, la empresa no puede asumir responsabilidades del mal uso de estos productos.