

## DESCRIPCIÓN

Hormigón asfáltico bituminoso fabricado en caliente y utilizado en frío, que no genera residuos ni conaminantes al contacto con el agua.

## ESPECIFICACIONES

Contenido de ligante: 4,5-5,5 %.

Relación filler/betún (recomendación): 1,0-1,4.

Densidad: >2150 kg/m<sup>3</sup>.

Huecos: >4%.

Estabilidad: >600 Kgf.

## APLICACIONES

Para la reparación de cualquier tipo de pavimento urbano e industrial, zanjas, canalizaciones, entradas a viviendas, etc.

## FORMAS DE USO

Verte el producto en la superficie a trabajar, extenderlo y compactar.

## RECOMENDACIONES

No almacenar periodos superiores a 36 meses.