



DESCRIPCIÓN

Mortero impermeabilizante apto para el contacto con agua potable, para estructuras de albañilería y hormigón.

CARACTERÍSTICAS

- Actúa por presión y contra presión.
- No altera condiciones de intercambio de vapor de agua del soporte.
- No necesita pintado.
- Eficaz impermeabilización.



CONSTRUCCIÓN



INSTITUCIONES



INDUSTRIA



PISCINAS

RENDIMIENTO APROX. 1,5 Kg/m² Y POR MM DE ESPESOR

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conservar en envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

FORMAS DE USO

- Limpiar la superficie de grasa, aceites y eliminar restos de pinturas.
- Mezclar 5,25-5,75 L/agua con el producto (hasta conseguir una completa homogeneidad).
- Dejar reposar 10 min y aplicar.
- Aplicar con brocha, llana o por proyección.
- Para más información consultar la FT.



RODILLO



BROCHA

ESPECIFICACIONES

Densidad aparente (kg/m ³)	Consistencia	Residuo sólido %	Color	Temperatura de aplicación	Proporción de la mezcla	Vida de la mezcla	Envasado
1.300	Polvo	100	Gris Blanco	+5 a 35°C	21-23% (5,25-5,75 L de agua por 25 K)	1 hora aprox.	Cubo 25K